

Qualität: seemee® IV**B1149**

Faserstoff des Trägergewebes: support cloth tissu natura del supporto	(DIN 60001)	PES
Fadendichte K/S pro cm ends/picks nombre de fil numero dei fili	(DIN EN 1049-2)	9/9
Garnfeinheit dtex K/S yarn finesse du fil tiolo del filo	(DIN EN ISO 2060)	1100
Bindung weave armure tipo di tessitura	(DIN ISO 9354)	1/1 plain
Flächengewicht g/m2 (Rohw) greycloth-weight poids du tissu support peso del supporto	(DIN EN ISO 2286-2)	210
Beschichtungsart type of coating nature de l`enduit natura della spalatura		PVC coated on both sides
Flächengewicht g/m2 (Ges) total weight masse totale peso totale	(DIN EN ISO 2286-2)	650
Breite (cm) width largeur larghezza	(DIN EN ISO 2286-1)	107,137,168 200,215,228, 250,260,320
Reißkraft (N/5cm) K/S tensile strength warp/weft resistance a la traction en chaine/en trame resistenza alla trazione ordito/trama	(DIN 53354)	3000/3000
Lichtdurchlässigkeit translucency		25%
Bemerkungen: remarks remarques rimarchi	application:	backlit billboards spray paint,silk screen, heat transfer, self adhesive fim

**flame retardant according to:
DIN4102B1/M2/MEA/UL**

Änderungen , die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Werte ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit einer Toleranz von +/- 5%.
Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren.
The information corresponds with our latest knowledge and is offered without liability.